Soudafoam Gun Low Expansion

Tehniļ ki podaci

Osnova	Poliuretan
Izgled	Stabilna pena
Sistem oļ vrģĺ avanja	Polimerizacija pomoĺ u vlage
Vreme formiranja pokorice	8 minuta (na 20°C i 60% R.H.)
Gustina	Ca. 25 kg/m³
Temperaturna otpornost	-40°C do +90°C (u oļ vrslom stanju)
Jaļ ina na smicanje	Ca. 17 N/cm²
Vreme oļ vrģĺ avanja	1 ļ as za sloj od 30 mm na 20°C
Prinos/iskoriģĺ enje (TM 1003-2010)	750 ml daje 50 l oļ vrsle pene (FEICA TM 1003-2010)
Skupljanje	<5%(FEICA TM 1004-2010)
Naknadno ģirenje	<1% (FEICA TM 1004-2010)
Ĺ elijska struktura	Ca. 70% zatvorenih Í elija
Klasa zapaljivosti (DIN4102)	B3
Faktor izolacije (DIN52612)	35 mW/m.K
Jaļ ina na pritisak (DIN53421)	Ca. 3 N/cm² (FEICA TM 1010)
Jaļ ina na savijanje (DIN53426)	Ca. 7 N/cm²
Apsorpcija vode	Ca 2% za penu koja nije seļ ena

Soudal NV koristi metodfe ispitivanja koje je odobrila FEICA namenjene da pruģetransparentne i reproduktivne rezultate testova, obezbeĽujuĺ i potrģaļ ima da imaju taļ nu predstavu o performansama proizvoda. FEICA OCF metode ispitivanja su dostupne na: http://www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf . FEICA je meĽunarodno udrģenje koje predstavlja Evropsku industriju lepkova i zaptivnih masa, ukljuļ ujuĺ i proizvoĽaļ e jednokomponentnih pena. Viģe informacija na: www.feica.eu

Opis proizvoda
Soudafoam Gun Low Expansion je jedno - komponentna , samoekspandirajuĺ a, PU pena spremna za upotrebu, kod koje je dozna obezbeĽena sa navojem tako da se moģe upotrebiti sa piģtoljem. Zbog ļ injenice da ovaj proizvod ima minimalnu ekspanziju, ova pena je savrģeno pogodna za ugradnju prozora i okvira vrata.

Karakteristike
- Odliļ na stabilnost (nema skupljanja ili naknadnog ģirenja)
- Samo ograniļ ena ekspanzija
- Dobro prijanjanje na sve povrģine (izuzev PE, PP i PTFE).
- Visok stepen izolacije, termo i zvuļ ne
- Lako se dozira
- Profesionalni kvalitet
- Veoma dobra vezivna svojstva.

Primena
- Ugradnja prozora i okvira vrata.
- Nanoģenje sloja za zvuļ nu izolaciju.
- Primena kod akustiļ nih pregrada.
- Popunjavanje ģupljina.
- zaptivanje svih otvora na krovnim konstrukcijama.
- Poveĺ anje termo izolacije kod rashladnih sistema.

Pakovanje
Boja: ģampanj
Pakovanje: 750 ml aerosol dozna (neto)

Rok trajanja
18 meseci u neotvorenoj ambalaģi na suvom i hladnom mestu. Dozne drģati uspravno.

Napomena: Ovaj tehniļ ki list zamenjuje sve prethodne verzije. Direktive sadrģane u ovom dokumentu su rezultat naģih eksperimenata i naģeg iskustva i izdate su u dobroj veri.Zbog raznovrsnosti materijala i velikog broja moguĺ ih aplikacija koje su izvan naģe kontrole, mi ne moģemo prihvatiti bilo kakvu odgovornost za dobijene rezultate. Poļ ev od projekta, kvaliteta podloge i uslova obrade koji su izvan naģe kontrole, ne prihvata se bilo kakva odgovornost na osnovu ove publikacije.
U svakom sluļ ajupreporuļ ljivo je da se sprovede preliminarni test. Soudal zadrģava pravo da izmeni proizvode bez prethodne najave.

Soudafoam Gun Low Expansion

Naļ in primene
Metod nanoġenja: Protresti (muĺ kati) doznu najmanje 20 sekundi. Postaviti piġtolj na adapter. Povrġine moraju biti ļ iste, bez masnoĺ e i praġine. Navlaġiti povrġine pomoĺ u rasprġivaļ a za vodu pre primene. Popuniti rupe i ġupljine sa 65 %, jer Í e pena ekspandirati. ponavljati muĺ kanje redovno tokom primene. Ako morate da radite slojevito, ponavljate kvaġenje posle svakog sloja. Sveġa pena se moġe ukloniti upotrebom Soudal ļ istaļ a ili acetona. Oļ vrsla pena moġe se ukloniti samo mehaniļ ki.

Zdravstvene i sigurnosne preporuke
Uzmite u obzir uobiļ ajenu radnu higijenu.
Uvek nosite zaġtitne rukavice i naoļ are. Uklonite stvrdnutu penu mehaniļ ki. Nikada je ne spaljujte. Poġto limenka sadrġi zapaljiva isparenja, svi moguĺ i izvorie paljenja treba da budu uklonjeni pre nanoġenja. Za viġe informacija, videti uputstvo na etiketi i bezbednosni list.

Napomene
- Upotreba pištoljske pene daje mogućnost veoma preciznog doziranja pene.
- Blago kvašenje površina unutar šupljina poboljšava dobro vezivanje i daje bolji prinos.

Napomena: Ovaj tehnički list zamenjuje sve prethodne verzije. Direktive sadržane u ovom dokumentu su rezultat naših eksperimenata i iskustva i izdate su u dobroj veri. Zbog raznovrsnosti materijala i podloga i velikog broja mogućih aplikacija koje su ikzvan naše kontrole, mi ne možemo prihvatiti bilo kakvu odgovornost za dobijene rezultate. Počev od projekta, kvaliteta podloge i uslova obrade koji su ikzvan naše kontrole, ne prihvata se bilo kakva odgovornost na osnovu ove publikacije.
U svakom slučajupreporučljivo je da se sprovede preliminarni test. Soudal zadržava pravo da izmeni proizvode bez prethodne najave.